



ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК BITABAND DUO

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ПО СНИП 23-01

БЕЗОГНЕВАЯ
УКЛАДКАХОРОШАЯ
АДГЕЗИЯПРОСТОТА МОНТАЖА
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ОПИСАНИЕ:

лента-герметик Bitaband DUO BITAREL самоклеящаяся двухсторонняя герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента, получаются путем одностороннего нанесения на антиадгезионную пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СИС, полимерного модификатора и специальных адгезионных добавок.

НАЗНАЧЕНИЕ:

предназначена для наружных и внутренних строительных и ремонтных работ:

- герметизация мест примыкания поверхностей из разных материалов (стыков и трещин в скатных и плоских кровлях, доборных элементов кровли);
- гидроизоляция и герметизация внутреннего холодного водопровода;
- внутренняя герметизация швов между профилированными мембранами;
- крепление теплоизоляции к фундаменту.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

поверхность должна быть сухой и чистой, очищенной от ржавчины и пыли. Отрезать ленту необходимой длины и приклеить к поверхности, удалить антиадгезионную пленку. Применение материала при отрицательных температурах требует дополнительного разогрева поверхности. Не рекомендуется применять ленту на поверхностях с углом наклона не более 55° и рабочей температурой выше 80°C. При хранении ленты на складе с температурой окружающего воздуха ниже 0°C перед укладкой необходимо выдержать ее в помещении с температурой окружающего воздуха 15°C – 20°C не менее 24 ч.



Поверхность должна быть сухой и чистой, очищенной от ржавчины и пыли



Отрезать ленту необходимой длины



Приклеить к поверхности, удалить антиадгезионную пленку, прижать приклеиваемый элемент

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

ленту транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранить в закрытых сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях, на стеллажах или в контейнерах. Ленту следует хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Условия хранения и транспортирования ленты не должны допускать деформирования упаковок с лентой в результате внешнего температурного воздействия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

работы рекомендуется производить в спецодежде с применением средств индивидуальной защиты.



ПРОИЗВОДСТВО:

222344, Республика Беларусь, Минская область,
Воложинский район, аг. Богданов
E-mail: info@bitarel.com, Тел.: +375 17 397 97 01

ОФИС ПРОДАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

220121, г. Минск, ул. Е. Полоцкой, д. 1, пом. 117а
E-mail: info@bitarel.com, Тел./факс: +375 17 397 97 01 (02)

BITAREL.COM