

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГХ) BITAREL®

ТУ ВУ 690590146.016-2016



- ВОДОСТОЙКОСТЬ
- АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СВОЙСТВА – УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДЕ, РЖАВЧИНЕ И ПЛЕСЕНИ
- ОБРАЗОВАНИЕ БЕШНОВНОГО СЛОЯ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
- БЫСТРОТА ВЫСЫХАНИЯ – ЗА СУТКИ ПРИ +20 °C
- МАЛЫЙ РАСХОД
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЦЕПЛЕНИИ С ПОВЕРХНОСТЯМИ
- ПРОСТОТА НАНЕСЕНИЯ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ

- для антикоррозионной обработки и защиты металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей
- для гидроизоляционной защиты бетонных, деревянных строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обрабатываемую мастикой поверхность предварительно осушить, очистить от загрязнений. Мастику тщательно перемешать. При необходимости разбавить растворителем до нужной консистенции. Мастике наносится послойно с помощью кисти, шпателя, наливом с последующим разравниванием. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Рекомендуется наносить два слоя. Диапазон температур применения мастики от -20 °C до +40 °C. При температуре окружающего воздуха ниже 0 °C, mastiku необходимо выдержать в помещении или комнатной температуре не менее суток.



ОПИСАНИЕ

Мастика гидроизоляционная (МБПГХ) BITAREL® представляет собой готовый к применению материал, состоящий из нефтяного битума, модифицированных технологическими добавками, растворителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Норма для МБПГХ BITAREL®
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	65
Условная вязкость, с, не менее	10
Время высыхания до степени 2, ч, не более	24
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	0,1 с бетоном 0,1 с металлом
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее	2,0
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -5°C	Трещин нет

УПАКОВКА

Упаковка	Вес в 1 ед. упаковки, кг	Упаковок на пalletе	Вес нетто пalletы, кг
Металлическое евроведро	5 л = 4кг	100	400
Металлическое евроведро	10 л = 8 кг	44	352
Металлическое евроведро	20 л = 16 кг	33	528
Металлический барабан	50 л = 40 кг	12	480

Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ И ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Расход мастики зависит от количества нанесенных слоев.

